

ミニカラースキーム テクノアートキット

取扱
説明書

これを使えば、貴方だけのイメージで
オリジナルデザインが仕上がる!

画像データなど
転写したい画像を
編集作業
してください。



デジカメ写真ネット画像
素材データを
ご用意ください。



印刷面にMコート塗布
(デザイン保護膜スプレー)
乾燥 常 乾 20~30分
強制乾燥 5~10分
(50℃前後)



SSシート(特殊シート)に
プリンターより印刷

※顔料インクジェットプリンターを
使用してください。
※印刷時左右逆転操作が必要です。

※対応した顔料インクジェットプリンターは・・・
EPSON(エプソン)プリンターで印刷する場合、用紙の
種類の設定でスーパーファインの選定をお勧めします。
Canon(キャノン)プリンターで印刷する場合、用紙の種類の
設定で他社のファンアート紙の選定をお勧めします。



台紙より(赤いテープはがし口)
印刷フィルムをはがす。

印刷フィルムを
水面に浮かべ
水圧転写工程へ

※Mコートを塗布した面を上にして下さい。

ミニカラースキーム
デラックスキットの手順
6~15を参照して
ください。

十分乾燥したら
オリジナルデザインの
完成です。



注意
事項

※テクノアートキットの転写方法はデラックスキットの取扱説明に準じています。
※転写物が非鉄金属等の場合、又は、PP,PS等に下塗りする場合は、下塗り工程が
変わりますのでご購入元にご相談の上施工して下さい。
※下塗用にエアゾール製品をご使用の際は、換気と火気には十分注意して下さい。
また、人に向かって噴射しないで下さい。
※SSシートは多湿度保管致しますと使用できなくなりますのでご注意下さい。

製品についてのお問い合わせは・・・

TEL (06) 6886-1722

作業手順は下記のアドレスへ! 動画で詳しくご紹介中!

<http://shinyusan.com/into/movie/minicolor/index.html>